

REPOMA®

Einzigartige, flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf Basis neuester PUMA-Technologie



REPOMA®

Einzigartige, flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf Basis neuester PUMA-Technologie

WIRTSCHAFTLICHES SYSTEM, SCHNELLE AUSHÄRTUNG, VERARBEITUNG ZWISCHEN 0 °C UND +30 °C

- Kann bei Temperaturen zwischen 0 °C und +30 °C appliziert werden
- Wesentlich längere Verarbeitungssaison
- Einfache Anwendung: 2-Schichtig mit Gewebe nass in nass auf nahezu allen Dachflächen bzw. Untergründen; mit einer farbigen Versiegelung



VORTEILE

Einzigartige PUMA-Technologie

Kombiniert die Flexibilität und die Rissüberbrückung von PU mit den Vorteilen von MMA-Harzen

Sanierung und Reparatur von alten Dachabdichtungen

Sehr schnelles Aushärten

Bei 15 °C nach nur 30 Minuten trocken und nach 1 Stunde begehbar. Alle Schichten können innerhalb 1 Tages appliziert werden

Dauerhaft verstärktes, elastisches System

Die Repoma® Membrane und das Spezialvlies bilden ein elastisches System mit hoher Rissüberbrückung, selbst bei sehr niedrigen Temperaturen bis -30 °C.

Einfache Abdichtung von Dachdetails bei neuen Dächern

Repoma® Thix Membrane passt sich jeder Form von Dachdetails an

VORHER



NACHHER



EINZIGARTIGE PUMA-TECHNOLOGIE



Beständigkeit gegen Mikro-Organismen

Beständig gegen Pflanzenwurzeln



Eindruckwiderstand

Hohe Eindruckfestigkeit bei dynamischer und statischer Belastung



CE

Die nach ETAG 005 zertifizierten Repoma® Produkte erhalten das CE-Siegel



UV-Strahlung

Beständig gegen UV-Strahlung von 1000 MJ/m² im feuchten Zustand



Wasserdampfdurchlässigkeit

Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 495-4)



Feuerbeständigkeit

Euroclass E (EN 13501-1 und DIN ENV 1187-1)



Temperaturbeständigkeit


Bestwerte bei der Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +90 °C und Bestwerte bei der Prüfung der Wärmealterung bei 80 °C/200 Tage



Wasserdicht

Absolut wasserdicht (TR-003)

REPOMA® - SYSTEMAUFBAU



SCHICHTEN:

1. Repoma® Membrane
2. Repoma® Fabric
3. Repoma® Membrane
4. Repoma® Farbversiegelung

REPOMA® – PRÜFUNGEN

- Die Prüfungen für Repoma® wurden bei der MPA Dortmund gemäß dem europäischen Zertifizierungsverfahren für Dächer ETAG 005 durchgeführt. Repoma® erzielte Bestwerte für alle 3 Klimazonen (sehr tiefe Temperaturen/tiefe Temperaturen/hohe Temperaturen).
- Bestwerte wurden erzielt bei der Beständigkeit gegenüber der höchsten UV-Strahlung (1000 MJ/m²) im feuchten Zustand und der längsten Prüfung der Wärmealterung (200 Tage bei 80°C) sowie bei der Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C.

GEPRÜFTE BESTÄNDIGKEITEN	WERTE
Eindruckwiderstand (dynamisch)	P4 = I4
Eindruckwiderstand (statisch)	P4 = L4
Ermüdungswiderstand	W3
Tiefe Temperaturen	TL4
Extrem tiefe Temperaturen	TL4
Hohe Temperaturen	TH4
Wärmealterung	W3 TL4
UV-Strahlung	W3 / P4 = I4
Wasseralterung	W3 / P4 = L4
Wurzelfestigkeit DIN 4062/7	P4

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	OHNE ALTERUNG	NACH 200 TAGEN BEI 80°C HITZE	NACH 1000 MJ/M ²
E-Modul ISO 527	23,7 MPa	26,3 MPa	33,7 MPa
Zugfestigkeit	10,72 MPa	11,04 MPa	8,07 MPa
Dehnung %	283	263	225

Die RPM Belgium N.V., Hermeta GmbH, Alteco Technik GmbH und Vandex sind Tochtergesellschaften der RPM Inc. USA, A public owned American Company. Die RPM Belgium Vandex Group ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten im Bereich Industrieboden-Beschichtungen, Abdichtung von Trink- und Abwasser-Bauwerken, Beschichtungen und Abdichtungen.

Die RPM Belgium Vandex Group versichert, dass alle Angaben zum Zeitpunkt des Druckes aktuell waren. Wir behalten uns vor, die Informationen und Angaben in dieser Broschüre, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, dem aktuellen Stand anzupassen. Die Farben in dieser Broschüre sind nach besten Möglichkeiten gedruckt, können aber gegenüber dem Original abweichen. Die Verwendung der Grafiken und Bilder ist nicht gestattet.

WWW.RPMBELGIUMVANDEX.COM - WWW.VANDEX.COM

VERTEILT DURCH:

RPM/BELGIUM N.V.

H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielit • T: +32 (0) 51 40 38 01

ALTECO TECHNIK GMBH

Raiffeisenstraße 16 • D-27239 Twistringen • T: +49 (0) 42 43 92 95 0

HERMETA GMBH

Kanalstraße 11 • D-12357 Berlin • T: +49 (0) 30 661 70 72

MONILE FRANCE SARL

10, rue de la Lande • F-35430 St. Jouan des Guerets • T: +33 (0) 608 86 96 56

VANDEX INTERNATIONAL LTD

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T: +41 (0) 32 626 36 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH

Industriestraße 19-23 • D-21493 Schwarzenbek • T: +49 (0) 41 51 89 15 0

VANDEX AG

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T: +41 (0) 32 626 36 46